

<div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH GREEN FIELD JOINT STOCK COMPANY</div></div>											
ISO/IEC 17025 : 2017 DX-1001CL25-019	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	10/01/2025 Page 01/01									
<div><div><div>1. Tên mẫu / sản phẩm : BTP LAMBDA-CYHALOTHRIN 50G/L (50EC) (461) Name of sample NSX: 09/01/2025</div><div>2. Mô tả mẫu : Mẫu dạng lỏng, đựng trong chai nhựa. Description The liquid is contained in plastic bottle.</div><div>3. Số lượng mẫu : 250mL Quantity</div><div>4. Ngày nhận mẫu : 09/01/2025 Date of receiving</div><div>5. Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 Testing duration</div><div>6. Nơi gửi mẫu : Phòng kỹ thuật Customer Technical department</div><div>7. Kết quả thử nghiệm : Test result</div></div></div>											
<table><tr><th>Tên chỉ tiêu Characteristic</th><th>Phương pháp thử Test method</th><th>Kết quả thử nghiệm Test result</th></tr><tr><td>7.1 Hàm lượng lambda-cyhalothrin, g/L Lambda-cyhalothrin content</td><td>TC 07/CL:2007</td><td>52.0</td></tr><tr><td>7.2 Độ bền nhũ tương/Emulsion stability, mL • Ban đầu/Initial • Sau 30 phút/After 30 minutes • Sau 2 giờ/After 2 hours</td><td>TCVN 8382:2010</td><td>Hoàn toàn/Completely Nhỏ hơn 2/Less than Nhỏ hơn 4/Less than</td></tr></table>			Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	7.1 Hàm lượng lambda-cyhalothrin, g/L Lambda-cyhalothrin content	TC 07/CL:2007	52.0	7.2 Độ bền nhũ tương/Emulsion stability, mL • Ban đầu/Initial • Sau 30 phút/After 30 minutes • Sau 2 giờ/After 2 hours	TCVN 8382:2010	Hoàn toàn/Completely Nhỏ hơn 2/Less than Nhỏ hơn 4/Less than
Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result									
7.1 Hàm lượng lambda-cyhalothrin, g/L Lambda-cyhalothrin content	TC 07/CL:2007	52.0									
7.2 Độ bền nhũ tương/Emulsion stability, mL • Ban đầu/Initial • Sau 30 phút/After 30 minutes • Sau 2 giờ/After 2 hours	TCVN 8382:2010	Hoàn toàn/Completely Nhỏ hơn 2/Less than Nhỏ hơn 4/Less than									
<div><div><div><div>CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AOSC VLAT 0051 ISO/IEC 17025:2017 TRẦN THANH XUÂN</div></div><div><div>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DEPUTY MANAGER CỔ PHẦN ĐỒNG XANH PHẠM BẠCH VÂN</div></div></div></div>											
<div><div><div>1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên./ The testing result in this report is only applied to the sample of the above formulation (semi-finished) and the finished product taken from the semi-finished product manufactured on the above stated date.</div><div>2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh. /Do not copy partly or modify this testing result without a written agreement from Green Fields JSC.</div><div>3. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin./ The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. For more information, please contact Green Fields JSC.</div><div>4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.</div><div>5. Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Methods marked with (*) have not been accredited ISO/IEC 17025:2017</div></div></div>											
<div>Lô G3-1+G4+MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc , xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Lot G3-1 + G4 + 1 MB1.4 Duc Hoa Industrial Zone, Happiness, Duc Hoa Dong,Duc Hoa District, Long An Province Tel : 02723778154 Fax : 02723779254 Email : dongxanh@dongxanhvn.com</div>											