



朋晖实验室
检测报告

			报告编号:	PH20240726-001	
样品名称 Sample name:	PHSolite PPC-25 0.14-0.16	供应商Supplier:		朋鼎	
颜色Color:	草绿	送样人员Sample delivery personnel:		王文龙	
检验日期Test Date	2024.07.26	报告日期Report Date		2024.07.27	
检验项目 Test Item	结果 Result	标准 Standard	检验条件 Test condition	附注 Annotation	单项判定 Individual Decision
硬度Hardness (Asker C)	23			10mm试片	实测
密度Density (g/cm3)	0.143			10mm试片	实测
回弹Resiliency (%)	35			13mm试片	实测
伸长率Elongation (%)	164.2		标点距离25mm	3mm试片	实测
拉力Tensile (Mpa)	0.62			3mm试片	实测
90度撕裂90° Tear (kg/cm)	4.02			3mm试片	实测
压缩率(常温) Compressibility(nor mal temp) (%)	2.56		压24小时 放置2小时	10mm试片	实测
结论	所检项均为实测数据				

检测 tested by: 刘明月

审核 checked by: 李德治



朋晖实验室
检测报告

			报告编号:	PH20240726-002	
样品名称 Sample name:	0.14 PHSolite PH40 25+-4C	供应商Supplier:		朋鼎	
颜色Color:	淡灰	送样人员Sample delivery personnel:		王文龙	
检验日期Test Date	2024.07.26	报告日期Report Date		2024.07.27	
检验项目 Test Item	结果 Result	标准 Standard	检验条件 Test condition	附注 Annotation	单项判定 Individual Decision
硬度Hardness (Asker C)	26			10mm试片	实测
密度Density (g/cm3)	0.143			10mm试片	实测
回弹Resiliency (%)	39			13mm试片	实测
伸长率Elongation (%)	101		标点距离25mm	3mm试片	实测
拉力Tensile (Mpa)	0.52			3mm试片	实测
90度撕裂90° Tear (kg/cm)	3.21			3mm试片	实测
压缩率(常温) Compressibility(nor mal temp) (%)	3.64		压24小时 放置2小时	10mm试片	实测
结论	所检项均为实测数据				

检测 tested by: 刘明月

审核 checked by: 李伟治