



中认检科认证技术服务（深圳）有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L24234

检验报告



申请商: 北京汇众金海建筑材料有限公司
申请商地址: 北京市通州区环景路18号院8号楼17层1704

检测机构: 中认检科认证技术服务（深圳）有限公司
地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新产业城12栋201室


报告编号: ZR031701215234
产品名称: 聚合物水泥防水砂浆
主检型号: I型
测试日期: 2026年01月05日 ~ 2026年01月08日
报告日期: 2026年02月09日
检验类型: 型式检验

8Zxz1Xw

LNPfNIO

检验检测

序号	检测项目		检测指标	检测结果	单项判定	
1	凝结时间	初凝/min		≥45	48	合格
		终凝/h		≤24	22	合格
2	抗渗压力 /MPa	涂层试块	7d	≥0.4	0.6	合格
		砂浆试块	7d	≥0.8	1.1	合格
			28d	≥1.5	1.6	合格
3	抗压强度/MPa		≥18.0	20	合格	
4	抗折强度/MPa		≥6.0	7.5	合格	
5	柔韧性（横向变形能力）/mm		≥1.0	1.2	合格	
6	粘接强度/MPa	7d	≥0.8	0.9	合格	
		28d	≥1.0	1.1	合格	
7	耐碱性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格	
8	耐热性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格	
9	抗冻性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格	
10	收缩率/%		≤0.30	0.26	合格	
11	吸水率/%		≤6.0	5.5	合格	

报告结束

声 明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无检验检测专用章或检测单位公章无效, 骑缝位置也应加盖, 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 对社会出具能力范围内具有证明作用数据、结果时, 应当标注检验检测机构资质认定标志。
5. 报告随意涂改复印无效, 如复印需经本公司同意并加盖公章。
6. 本报告仅对来样检验检测结果负责。
7. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理, 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询
8. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许检测单位自行处理。