



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7519



中轻检验认证（晋江）有限公司
Sinolight Inspection & Certification Jinjiang Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT



第 1 页共 5 页

报告编号：26040478

客户认定信息	委托单位	香河宏盛皮革		
	地址	无极县无极镇正村村北		
	生产单位	/		
	电话	15076466216	数量	2块
	样品名称	P809#（皮革）	商标	/
	规格/型号	/	等级	/
	编（货）号	/		
	生产日期	/	接收日期	2026年4月11日
	说明	样品由委托单位提供；样品状态正常		
检测依据	GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 22807-2019《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法》 QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定》			
试验环境	本报告中检测项目均在相应标准规定的试验环境条件下进行			
检测项目及结果	(见检测报告续页)			
检测结论	该样品所检并要求判定项目符合相应的技术要求。			
备注	皮革涂层厚度≤25μ m，测试项目：耐磨性技术指标值由委托单位提供。			
检测日期	2026年4月11日 ~ 2026年4月15日			签发日期 2026年4月15日

编制：

黄佳欣

审核：

陈君泰

批准：

曾建伟

- 客户认定信息由委托单位提供并确认，本司不对客户认定信息的真实性及完整性负责；本报告检测结果仅适用于所接收样品。
- 报告无“检验检测专用章”，或无编制、审核、批准签名，或涂改，或不完整无效；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。地址：福建省泉州市晋江市青阳街道象山社区文华路150号。电话：0595-82669157。

检测报告

TEST REPORT

(续页)报告编号:26040478

第 2 页共 5 页

检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
摩擦色牢度	干擦（50次）	涂层厚度 $\leq 25\mu\text{m}$ （含绒面革）	级	≥ 4	4-5	符合
	湿擦（20次）	涂层厚度 $\leq 25\mu\text{m}$ （含绒面革）		≥ 3	4-5	符合
	碱性汗液（20次）	涂层厚度 $\leq 25\mu\text{m}$ （含绒面革）		≥ 3	4-5	符合
	干擦（500次）	涂层厚度 $> 25\mu\text{m}$		≥ 4	/	/
	湿擦（250次）	涂层厚度 $> 25\mu\text{m}$		$\geq 3-4$	/	/
	碱性汗液（80次）	涂层厚度 $> 25\mu\text{m}$		$\geq 3-4$	/	/
耐磨性（CS-10，500g，500r）			/	无明显损伤、剥落	无异常	符合
撕裂力			N	≥ 20	平行：73.7 垂直：87.9	符合
气味	干态		级	≤ 3	2	符合
	湿态			≤ 3	3	符合

本页结束

(续下页)

检测报告

TEST REPORT

第 3 页共 5 页

(续页)报告编号:26040478

检验项目		单位	技术要求	化学代码	检出限	检验结果	单项判定
禁用偶氮染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤30	92-67-1	30	未检出	符合
	联苯胺		≤30	92-87-5	30	未检出	符合
	4-氯邻甲苯胺		≤30	95-69-2	30	未检出	符合
	2-萘胺		≤30	91-59-8	30	未检出	符合
	邻氨基偶氮甲苯		≤30	97-56-3	30	未检出	符合
	2-氨基-4-硝基甲苯		≤30	99-55-8	30	未检出	符合
	对氯苯胺		≤30	106-47-8	30	未检出	符合
	2,4-二氨基苯甲醚		≤30	615-05-4	30	未检出	符合
	4,4'-二氨基二苯甲烷		≤30	101-77-9	30	未检出	符合
	3,3'-二氯联苯胺		≤30	91-94-1	30	未检出	符合
	3,3'-二甲氧基联苯胺		≤30	119-90-4	30	未检出	符合
	3,3'-二甲基联苯胺		≤30	119-93-7	30	未检出	符合
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤30	838-88-0	30	未检出	符合
	3-氨基对甲苯甲醚		≤30	120-71-8	30	未检出	符合
	4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)		≤30	101-14-4	30	未检出	符合
	4,4'-二氨基二苯醚		≤30	101-80-4	30	未检出	符合
	4,4'-二氨基二苯硫醚		≤30	139-65-1	30	未检出	符合
	邻甲苯胺		≤30	95-53-4	30	未检出	符合
	2,4-二氨基甲苯		≤30	95-80-7	30	未检出	符合
	2,4,5-三甲基苯胺		≤30	137-17-7	30	未检出	符合
	邻甲氧基苯胺(邻氨基苯甲醚)		≤30	90-04-0	30	未检出	符合
	4-氨基偶氮苯		≤30	60-09-3	30	未检出	符合
	2,4-二甲基苯胺		≤30	95-68-1	30	未检出	符合
	2,6-二甲基苯胺		≤30	87-62-7	30	未检出	符合

(续下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7519



中轻检验认证（晋江）有限公司
Sinolight Inspection & Certification Jinjiang Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

第 4 页共 5 页

(续页)报告编号:26040478

检验项目	单位	技术要求	化学代码	检出限	检验结果	单项判定
游离甲醛	mg/kg	≤75	50-00-0	5.0	未检出	符合
六价铬	mg/kg	/	/	3	未检出	/

本 页 结 束



(续下页)

检测报告

TEST REPORT

(续页)报告编号:26040478

第 5 页共 5 页



注:

- 1、本报告检验结果及符合性判定未考虑检测结果的不确定度;
- 2、“不适用”表示该项目没有符合标准要求测试的材料、部位,或该项目不符合标准要求的测试条件,“未检出”表示小于方法检出限;
- 3、“符合”表示检验结果符合客户或标准要求,“不符合”表示检验结果不符合客户或标准要求,“/”表示不予判定或不具备判定条件。

————— 以下空白 —————

