ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1180

Термостойкая эмаль КО-8101

ООО «ЭЛКОН»
429950, Чувашская Республика
Новочебоксарск,
ул. Коммунальная, 11

Цвет:	Серебристо-серый
Партия, №:	309-1810
Вес партии, кг:	1800
Количество мест:	
Род упаковки:	
Дата изготовления:	18.09.2023

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	**ТУ 2312-237-05763441-98 с изм. 1-10 норма**	**Установлено анализом**
1. Внешний вид	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров и морщин поверхность, допускается незначительная шагрень.	Соответствует
2. Цвет покрытия	Серебристо-серый	Соответствует эталонному образцу
3. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	25	43
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	40±5	45
5. Время высыхания до степени 3 - при температуре (20±2)°С, ч, не более - при температуре (150±2)°С, мин, не более	 2 30	 2 30
6. Прочность покрытия при ударе на приборе У-1А, см. не менее	40	40
7. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
8. Стойкость покрытия к воздействию температуры до (600±5)°С, ч, не менее	3	3
9. Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температуре до (600±5)°С и воды дистиллированной, циклы, не менее	5	5
10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: • воды • бензина • индустриального масла	 48 48 48	 48 48 48

Старший лаборант: Н.И. Шелавина

Заключение лаборатории: **Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2312-237-05763441-98**

Начальник ОТК: Р.С. Миргазитова

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления, без вскрытия тары.

ООО "ЭЛКОН" Отдел технического контроля г. Новочебоксарск Для сертификатов

ВНИМАНИЕ! Если Вы получили продукцию, которая полностью или по нескольким показателям не соответствует ТУ или ГОСТ на данную марку, или тара продукции не имеет логотипа Elcon, просим информировать **отдел технического контроля ООО «ЭЛКОН» по телефонам: 8 (8352) 75-37-27, 74-98-40, 73-04-88.**