Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой , 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №1793

Отводы крутоизогнутые приварные

Отводы изготавливаются по **ГОСТ 17375-2001** и **ТУ 24.20.40-002-40541846-2017**, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов , использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

Условное обозначение	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Отвод 90 Ду-15*2,0-2,8	1,6	1	410	245	50	49	29	20	100	0,052
Отвод 90 Ду-20*2,0-2,8	1,6	2	410	245	50	49	29	20	100	0,087
Отвод 90 Ду-25*2,3-3,2	1,6	3	410	245	50	49	29	20	100	0,147
Отвод 90 Ду-32*2,3-3,5	1,6	4	410	245	50	49	29	20	100	0,158
Отвод 90 Ду-40*2,3-3,5	1,6	5	410	245	50	49	29	20	100	0,238
Отвод 90 Ду-50*2,3-3,5	1,6	6	410	245	50	49	29	20	100	0,485
Отвод 90-76Х3,5 (Ду-65)	1,6	7	410	245	50	49	29	20	100	0,976
Отвод 90-89Х3,5 (Ду-80)	1,6	8	410	245	50	49	29	20	100	1,349
Отвод 90-108Х3,5 (Ду-100)	1,6	9	410	245	50	49	29	20	100	1,983
Отвод 90-133Х3,5 (Ду-125)	1,6	10	410	245	50	49	29	20	100	2,85
Отвод 90-159Х4 (Ду-150)	1,6	11	410	245	50	49	29	20	100	4,6

Форма кромок по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы изготавливаются для газопроводов низкого давления газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) и в других случаях, предусмотренных СНиП 2.04.08.-87, допускается изготавливать отводы из труб по ГОСТ 10705-80 из полуспокойной и кипящей стали по ГОСТ 380-94 и отводы из труб по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь20 по ГОСТ 1050-80, сталь спокойная марок Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-94.

ОТК _____ Ктиторов Э.А.

Общество с ограниченной ответственностью "АС" ОТК ООО "АС"

Дата: 30.09.2023