# QUALITY CERTIFICATE

ICG
Infinity Copper Group

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | № | ICG000645 |
| | | | | Дата | 22.03.2023 |
| Применимый Код | | Головной офис | ООО "Metal Processing Technology"<br>Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Астрабад, 22 | Покупатель | Kemix Company LTD |
| | | | | | Бренд: ICG |
| Спецификация материала | ASTM B280 | UNS No. | C12200 | № | 03/KMC/2023 |

| № | Описание продукта | Обозначения состояния | Товар | Общее количество труб (шт) | Общий вес труб (кг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023ICG000645 | 1/2" (12,7x0,81x15000 мм) | O60 | отожженная | 200 | 801.00 | | |

**Физико-механические свойства**

| Средний размер зерна (мм) | | Предель прочности Mpa (ksi) | | Относительное удлинение (%) | | Расширение | | Твердость HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| 0.035 | 0.043 | 205 | 222 | 40 | 43 | 40% | Соотв. | 40 | 59 |

| Поверхность | | Химический состав | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Визуальный тест | | Cu(%) | | P(%) | |
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| без дефектов | Соотв. | 99.90 | 99.94 | 0.015~0.040 | 0.020 |

| Примечание | | |
|---|---|---|
| | Настоящим мы подтверждаем, что вышеуказанный материал был протестирован на соответствие спецификации. | Менеджер по контролю качества |

ООО "METAL PROCESSING TECHNOLOGY" ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

# QUALITY CERTIFICATE

ICG
Infinity Copper Group

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | № | ICG000637 |
| | | | | Дата | 22.03.2023 |
| Применимый Код | | Головной офис | ООО "Metal Processing Technology"<br>Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Астрабад, 22 | Покупатель | Kemix Company LTD |
| | | | | | Бренд: ICG |
| Спецификация материала | ASTM B280 | UNS No. | C12200 | № | 03/КМС/2023 |

| № | Описание продукта | Обозначения состояния | Товар | Общее количество труб (шт) | Общий вес труб (кг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023ICG000637 | 1/4" (6,35x0,76x15000 мм) | O60 | отожженная | 400 | 713,60 | | |

**Физико-механические свойства**

| Средний размер зерна (мм) | | Предель прочности Mpa (ksi) | | Относительное удлинение (%) | | Рассширение | | Твердость HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| 0.035 | 0.042 | 205 | 223 | 40 | 42 | 40% | Соотв. | 40 | 56 |

| Поверхность | | Химический состав | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Визуальный тест | | Cu(%) | | P(%) | |
| Мин | Факт | Мин | Факт | Мин | Факт |
| без дефектов | Соотв. | 99.90 | 99.94 | 0.015~0.040 | 0.021 |

| Примечание | |
|---|---|
| | Настоящим мы подтверждаем, что вышеуказанный материал был протестирован на соответствие спецификации. |

Менеджер по контролю качества

ООО "METAL PROCESSING TECHNOLOGY" ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ