Produktinformasjon



Erstatter: Ny Dato: 3.4.2006

Casco Primer 21

3978

Bruksområde Utmerket å bruke ved fuging av Casco Fasadefug S20 mot

porøse flater slik som betong, tegl.

Produktegenskaper • Lett å påføre.

• Sammen med Primer 21 oppfyller Casco Fasadefug S20

normene for ISO 11 600-F-25 LM.

• Sammen med Primer 21 oppfyller Casco Multibygg S30

normene for ISO 11 600-F-20LM.

TEKNISKE DATA

Type Silikonbasert

Farge Fargeløs, noe gulaktig

Konsistens Lav viskøs **Egenvekt** 900 kg/m³

LøsningsmiddelAceton/ TolueneÅpen tidOpp til 4 timerArbeidstemperatur-5°C til +40°C

Verktøy Ved påføring bruk pensel

Forbruk 6 m²/liter eller ca: 1 liter /100-150 lpm / fugdybde 30 mm

Lagringstid 12 måneder i uåpnet emballasje ved +25°C.





Bruksanvisning

Flatene må være tørre, rene og fettfrie. Noen flater må slipes før priming. Primer 21 påføres i et tynt sjikt med pensel. Åpentiden må ikke overskrides. Om så skjer, strykes ny primer på den

gamle. Primeren må være helt tørr før fuging.

Påfør ikke Primer 21 på gammal maling, korrosive materialer,

fete eller fuktige flater og heller ikke som støvbinder.

I kombinasjon med Fasadefug S20:

Primer 21 anbefales for bedre vedheft mot

betong, andra alkaliske flater, utendørs og våtrom.

I kombinasjon med Casco Gulvfug S40/Casco SuperFix

Primer 21 anbefales for bedre vedheft mot

betong og andre alkaliske flater utendørs eller i våtrom.

Begrensninger

Primer 21 kan påvirke visse typer av plast- eller lakkerte flater.

Håndtering og rengjøring

Inneholder lettflyktige løsningsmiddel. Ventilasjonen må være

god. Ved hudkontakt vask med såpe og vann. Rengjør

verktøy i white spirit eller Casco Limvask 2518. Herdet primer

fjernes mekanisk.

HELSE OG MILJØ

Helsefare: Farlig ved innåndning, hudkontakt og å spise. **Brannfare:** MEGET BRANNFARLIG Flammepunkt -18 °C

Se også våre **HMS-datablad**

