
DEM 기반 고체전해질 입도별 복합양극 해석 결과 요약

- 전해질 입도만 다른 복합양극 3 종 (D_{50} 3, 2, 1 μm) 비교

  → 미립화 : 기공도 감소 , 접촉 수 약 10 배 , 정규화 유효 이온전도도 (σ_{eff}/σ_0) 2.4 배

  → 전해질 이온전도도 감소 (0.45 배) 와 상쇄 → 1 μm 손익분기 근처



3 μm　　2 μm　　1 μm


항목	3 μm	2 μm	1 μm
porosity (%)	22.4	19.6	18.1
AM–SE 접촉 수	10	24	100
AM coverage (%)	52.6	54.2	46.8
정규화 유효 이온전도도 (3 μm = 1)	1.0	1.7	2.4
tortuosity	13.6	8.3	6.0
pellet 이온전도도	5.1	—	2.3

【 전해질 입도별 복합양극 미세구조 및 주요 해석 결과 】


고체전해질 미립화 검토 배경

- 미립 전해질 : AM-SE 접촉 수 증가 및 충진에 따른 치밀화 기대
- 미립화 시 전해질 pellet 이온전도도 감소 (3 차년도 : 5.1 → 2.3 mS cm^{-1})


  → 구조 이득과 이온전도도 감소의 상대 크기 확인 필요 → DEM 해석



3 μm




1 μm



【 전해질 입도별 활물질 표면 접촉 및 pellet 이온전도도 (3 차년도) 】

- **DEM 기반 복합양극 미세구조 시뮬레이션**
  - 전해질 입도만 변경 (D_{50} 3, 2, 1 μm), NCM (6 μm) 85 wt% 고정
  - 입자 생성 → 중력 침강 → 300 MPa 가압 → 판 고정 이완 (LIGGGHTS)
    → 입자 간 접촉력 (이력 스프링 , 마찰) 기반 복합양극 구조 구현




【 DEM 해석 절차 (50kg 계획 예시) 및 입자 접촉 모델 (2D 모식) 】

- **고체전해질 미립화에 따른 복합양극 기공도 변화**
  - 같은 절차 (300 MPa 가압 후 판 고정 이완) 로 만든 전해질 입도별 구조 비교

    → 전해질 미립화에 따라 기공도 감소 (22.4 → 19.6 → 18.1 %)






【 전해질 입도별 복합양극 미세구조 및 기공도 】

고체전해질 미립화에 따른 활물질 / 전해질 접촉

- 활물질 1개당 전해질 접촉 수 및 활물질 표면 피복률 분석

  → 전해질 미립화에 따른 활물질 / 전해질 접촉 수 약 10 배 증가 (10 → 24 → 100 개)

  → 피복률은 증가하지 않음 (52.6 → 54.2 → 46.8 %) → 작은 접촉 여럿으로 분할




【 전해질 입도별 활물질 1개당 전해질 접촉 수 및 활물질 표면 피복률 】

고체전해질 미립화에 따른 정규화 유효 이온전도도 및 tortuosity

- 전해질 물성 동일 가정 하 정규화 유효 이온전도도 (σ_{eff}/σ_0) 분석

  → 전해질 미립화에 따른 정규화 유효 이온전도도 1.7 배 (2 μm), 2.4 배 (1 μm)


  → tortuosity 감소 (13.6 → 8.3 → 6.0), 전 활물질 전해질 망 연결




【 전해질 입도별 정규화 유효 이온전도도 (3 μm 대비) 및 tortuosity 】

- **미립화 구조 이득과 전해질 이온전도도 감소의 손익분기**
  - 정규화 유효 이온전도도 2.4 배 × 전해질 이온전도도 0.45 배 ≈ 1.1 배
  - 1 µm 전극이 3 µm 와 같아지는 조건 : 전해질 2.1 mS/cm (0.42 배) ↔ 실측 2.3

    → 미립화 이득은 미립 전해질의 이온전도도 유지에 의존





【 입도별 전해질 펠릿 이온전도도 (3 차년도) 및 3 µm 전극과 같아지는 전해질 이온전도도 (◆ 실측) 】

- **DEM 해석 결론 및 향후 계획**
  - 결론 : 전해질 미립화에 따른 구조 개선 (기공도 감소 , 접촉 수 약 10 배 , 정규화 유효 이온전도도 2.4 배) 관측
  - 미립 전해질 이온전도도 감소 (0.45 배) 와 상쇄되어 1 µm 전극은 손익분기 근처
  - 이온 전달 저항의 71–74 % 가 전해질–전해질 접촉부에 집중

    → 향후 : 입도별 반복 계산 , 2 µm 펠릿 이온전도도 측정

    → DEM 구조 기반 3 차원 전기화학 시뮬레이션 (방전 용량 비교)