

Method: Light Elements | PP4

12/1/2023 3:00:18 PM

Name: Al bunga RF..

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Cu / %	Zn / %	Fe / %	Sn / %	Co / %	P / %	S / %	Sc / %
Conc.	2.35	8.42	.025	7.91	.025	0.35	0.27	0.60
U	± 0.02	± 0.04	± .005	± 0.08	± .005	± 0.03	± 0.01	± 0.06

Symbol	Al / %							
Conc.	80.0							
U	± 6.3							

Method: Light Elements | PP4

12/1/2023 2:58:29 PM

Name: Al bunga RF.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Cu / %	Mg / %	Zn / %	Fe / %	Sn / %	Co / %	P / %	S / %
Conc.	2.54	0.53	8.01	.023	7.05	.023	0.38	0.23
U	± 0.02	± 0.23	± 0.04	± .005	± 0.07	± .005	± 0.03	± 0.01

Symbol	Sc / %	Al / %						
Conc.	0.59	80.6						
U	± 0.05	± 6.5						

Method: Light Elements | PP4

12/1/2023 2:57:10 PM

Name: Al bunga RF

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Cu / %	Mg / %	Zn / %	Fe / %	Sn / %	Co / %	Ga / %	P / %
Conc.	1.28	0.22	4.05	.032	2.38	.015	.003	4.13
U	± 0.02	± 0.11	± 0.02	± .003	± 0.03	± .004	± .002	± 0.51

Symbol	S / %	Sc / %	Se / %	Al / %				
Conc.	0.20	0.42	.003	87.3				
U	± 0.01	± 0.03	± .002	± 6.6				