

Method: Light Elements | PP4

3/27/2024 1:16:33 PM

Name: Cu putih 2.

Grade ID: C17200 (15% 5/1/0)

Grade Alias: C17200

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	Mn / %	Co / %
Conc.	<.031	<.036	28.7	<0.27	0.31	0.31	8.59	0.26
U			± 0.2		± 0.04	± 0.08	± 0.08	± 0.02

Symbol	Cr / %	As / %	Cu / %					
Conc.	<.008	.011	61.8					
U		± .009	± 0.3					

Grade: C17200

Alias: C17200

Symbol	Al / %	Si / %	Cr / %	Co / %	Zn / %	Sn / %		
Ext.Min				0.20				
Ext.Max	0.20	0.20	.050	1.00	0.20	0.20		

Method: Light Elements | PP4

3/27/2024 1:15:29 PM

Name: Cu putih 2

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Si / %	Co / %	Se / %	Cu / %
Conc.	27.4	0.17	1.57	24.8	0.17	0.24	.011	45.7
U	± 0.2	± 0.06	± 0.11	± 0.2	± 0.08	± 0.02	± .010	± 0.2