

Method: Light Elements | PP4

11/15/2023 4:23:03 PM

Name: tanah m3 ke 4

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %	Ti / %
Conc.	1.64	8.38	15.9	2.10	34.9	0.53	0.23	0.32
U	± 0.09	± 0.09	± 0.2	± 0.05	± 0.2	± 0.03	± 0.05	± 0.03

Symbol	Cr / %	Sr / %	Zr / %	Sb / %	Mo / %	P / %	S / %	Y / %
Conc.	2.67	.042	.033	0.30	0.40	1.14	2.01	.020
U	± 0.05	± .014	± .009	± 0.08	± 0.02	± 0.57	± 0.04	± .014

Symbol	Ru / %	Rh / %	In / %	Te / %	La / %	Ce / %	Pr / %	Nd / %
Conc.	3.58	0.46	0.65	0.79	3.37	5.89	1.01	5.94
U	± 0.12	± 0.05	± 0.06	± 0.12	± 0.61	± 0.91	± 0.26	± 1.55

Symbol	Th / %	Al / %						
Conc.	0.33	7.35						
U	± 0.06	± 0.60						

Method: Light Elements | PP4

11/15/2023 4:21:40 PM

Name: tanah m3 ke 4

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Al / %
Conc.	2.30	21.4	.075	5.01	3.87	0.59	1.40	2.28
U	± 0.15	± 0.2	± .026	± 0.09	± 0.06	± 0.03	± 0.05	± 0.50

Symbol	Cu / %	Ti / %	V / %	Pb / %	Zr / %	Zn / %	As / %	Hf / %
Conc.	9.32	0.42	0.51	0.20	.013	2.48	.041	0.87
U	± 0.11	± 0.04	± 0.03	± 0.06	± .010	± 0.05	± .023	± 0.24

Symbol	Fe / %							
Conc.	49.2							
U	± 0.2							