

Method: Light Elements | PP4

3/27/2024 1:23:19 PM

Name: Cu putih 3.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Al / %	P / %	Te / %	Sr / %	Y / %
Conc.	0.24	34.0	0.17	0.47	0.67	0.11	.017	.017
U	± 0.03	± 0.4	± 0.06	± 0.43	± 0.06	± 0.09	± .013	± .010

Symbol	Mo / %	Cu / %						
Conc.	.028	64.2						
U	± .012	± 0.3						

Method: Light Elements | PP4

3/27/2024 1:22:41 PM

Name: Cu putih 3

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	P / %	Te / %	Sb / %	Sr / %	Y / %
Conc.	0.28	31.8	0.18	0.66	0.10	.087	.012	.015
U	± 0.03	± 0.4	± 0.06	± 0.06	± 0.09	± .082	± .012	± .010

Symbol	Nb / %	Cu / %						
Conc.	.017	66.5						
U	± .015	± 0.3						