

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:04:11 PM

Name: ttp glas

Grade ID: SS-440C (7% 8/1/0)

Grade Alias: 440C

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.27	0.19	<.015	<.010	15.8	.031	<.008	.019
U	± 0.08	± 0.07			± 0.1	± .008		± .015

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	Fe / %				
Conc.	.007	<.016	.065	83.7				
U	± .007		± .013	± 0.3				

Grade: SS-440C

Alias: 440C

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Nb / %
Ext.Min					16.0			
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	1.00	0.50	.080

Symbol	Mo / %							
Ext.Min								
Ext.Max	0.75							