

Method: Light Elements | PP4

4/19/2024 2:35:13 PM

Name: AI RF Mangkuk siku 2

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 9.3 s (2.1/7.2)

| Symbol | Si / % | Cu / % | Mn / % | Zn / % | Fe / % | Pb / % | Sn / % | Ti / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | 30.6 | 3.22 | 0.20 | 0.52 | 0.50 | 0.28 | 2.72 | .052 |
| U | ± 0.3 | ± 0.02 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.03 | ± .006 |

| Symbol | Cr / % | Zr / % | Ag / % | Bi / % | Cd / % | Ga / % | Mo / % | Nb / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | .027 | .007 | .047 | .010 | .018 | .012 | .002 | .002 |
| U | ± .005 | ± .002 | ± .005 | ± .005 | ± .006 | ± .003 | ± .002 | ± .002 |

| Symbol | S / % | Ge / % | In / % | Al / % | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Conc. | 0.11 | .002 | .012 | 61.6 | | | | |
| U | ± 0.01 | ± .002 | ± .008 | ± 0.5 | | | | |

Method: Light Elements | PP4

4/19/2024 2:36:00 PM

Name: Al RF Mangkuk siku 2.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

| Symbol | Si / % | Cu / % | Mn / % | Mg / % | Zn / % | Fe / % | Pb / % | Sn / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | 32.1 | 3.16 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 1.14 | 0.24 | 3.43 |
| U | ± 0.3 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.22 | ± 0.01 | ± 0.02 | ± 0.01 | ± 0.03 |

| Symbol | Ti / % | Cr / % | V / % | Zr / % | Ag / % | Bi / % | Ga / % | S / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | .058 | .096 | .010 | .006 | .053 | .009 | .018 | .056 |
| U | ± .007 | ± .007 | ± .007 | ± .002 | ± .005 | ± .006 | ± .003 | ± .005 |

| Symbol | Ge / % | Se / % | In / % | Al / % | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Conc. | .003 | .003 | .014 | 57.9 | | | | |
| U | ± .002 | ± .002 | ± .008 | ± 0.4 | | | | |