

Method: Light Elements | PP4

12/5/2023 3:10:08 PM

Name: Al plat seng RF

Grade ID: SS-301 (8% 10/0/0)

Grade Alias: 301

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.96	1.14	<.013	<.008	17.3	<.005	7.90	<.022
U	± 0.10	± 0.07			± 0.2		± 0.11	

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	Fe / %				
Conc.	<.005	<.013	.029	72.7				
U			± .012	± 0.3				

Grade: SS-301

Alias: 301

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					16.0		6.00	
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	2.00	8.00	0.75

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	0.75						