

Method: Light Elements | PP4

3/7/2024 8:23:58 AM

Name: Lead frame Copper of After Cut Bend IC Micon

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	P / %	Cr / %
Conc.	0.17	5.39	.021	0.79	3.74	3.40	0.16	.015
U	± 0.03	± 0.17	± .016	± 0.39	± 0.06	± 0.15	± 0.03	± .014

Symbol	Se / %	Ti / %	Cu / %					
Conc.	.013	.093	86.2					
U	± .010	± .020	± 0.3					