

Method: Light Elements | PP4

8/20/2024 6:56:49 PM

Name: tembaga serbuk

Grade ID: C11000 (24% 8/1/0)

Grade Alias: C11000

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

| Symbol | Zn / % | Sn / % | Pb / % | Ni / % | Al / % | Fe / % | Si / % | P / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | <.023 | .059 | <.030 | .058 | <0.12 | <.012 | 0.12 | 0.45 |
| U | | ± .038 | | ± .016 | | | ± 0.07 | ± 0.04 |

| Symbol | Co / % | Cr / % | Se / % | Cu / % | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Conc. | <.006 | <.008 | .013 | 99.3 | | | | |
| U | | | ± .010 | ± 0.3 | | | | |

Grade: C11000

Alias: C11000

| Symbol | Al / % | Cr / % | Fe / % | Co / % | Ni / % | Cu / % | Zn / % | Sn / % |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ext.Min | | | | | | 99.0 | | |
| Ext.Max | 0.10 | .050 | .050 | .050 | .050 | 99.9 | .010 | .010 |

| Symbol | Pb / % | | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ext.Min | | | | | | | | |
| Ext.Max | .010 | | | | | | | |