

Method: Light Elements | PP4

11/1/2023 9:23:05 AM

Name: stainles

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

| Symbol | Si / % | Fe / % | Ni / % | Ti / % | Sr / % | Zr / % | Bi / % | Ga / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | 1.75 | 1.73 | 0.17 | 21.1 | .066 | .018 | .017 | .006 |
| U | ± 0.07 | ± 0.03 | ± 0.01 | ± 0.1 | ± .003 | ± .002 | ± .005 | ± .003 |

| Symbol | Mo / % | Nb / % | P / % | S / % | Sc / % | As / % | Y / % | Rh / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc. | 0.39 | .012 | 0.24 | 2.02 | .048 | .007 | .001 | .049 |
| U | ± 0.01 | ± .002 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± .018 | ± .002 | ± .001 | ± .007 |

| Symbol | Al / % | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Conc. | 72.4 | | | | | | | |
| U | ± 5.2 | | | | | | | |