

Method: Light Elements | PP4

2/26/2024 1:09:40 PM

Name: Ag 50gr

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 2.1 s (2.1/0.0)

Symbol	Ni / %	Ag / %						
Conc.	0.32	99.7						
U	± 0.04	± 0.4						

Method: Light Elements | PP4

2/26/2024 1:09:20 PM

Name: Ag 50gr

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 2.9 s (2.0/0.9)

Symbol	Zn / %	V / %	Cr / %	Ag / %				
Conc.	.015	.031	0.13	99.8				
U	± .009	± .015	± 0.02	± 0.4				

Method: Light Elements | PP4

2/26/2024 1:09:59 PM

Name: Ag 50gr

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Cr / %	Au / %	Ag / %				
Conc.	.083	0.23	.029	99.7				
U	± .011	± 0.03	± .023	± 0.4				

Method: Light Elements | PP4

2/26/2024 1:12:13 PM

Name: Ag 50gr

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 0.6 s (0.6/0.0)

Symbol	Ce / %	Pr / %	Hg / %	Ag / %				
Conc.	2.51	0.79	.042	93.1				
U	± 2.34	± 0.71	± .033	± 0.7				

Method: Light Elements | PP4

2/26/2024 1:10:39 PM

Name: Ag 50gr

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Cu / %	Ni / %	Zn / %	Ag / %				
Conc.	.050	0.73	.043	99.2				
U	± .025	± 0.04	± .009	± 0.4				