

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:58:41 PM

Name: scrap plat 2

Grade ID: SS-440C (32% 7/1/1)

Grade Alias: 440C

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Nb / %
Conc.	1.05	0.36	.028	»0.11	15.7	.017	<.010	<.006
U	± 0.10	± 0.07	± .021	± 0.03	± 0.1	± .008		

Symbol	Ti / %	V / %	Zn / %	Fe / %				
Conc.	<.019	.033	.014	82.7				
U		± .011	± .012	± 0.3				

Grade: SS-440C

Alias: 440C

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Nb / %
Ext.Min					16.0			
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	1.00	0.50	.080

Symbol	Mo / %							
Ext.Min								
Ext.Max	0.75							