

Method: Light Elements | PP4

11/1/2023 9:21:25 AM

Name: kuningan rongsok

Grade ID: C36000 (27% 7/0/0)

Grade Alias: C36000

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	P / %
Conc.	31.1	0.19	3.51	.041	0.49	0.10	0.63	1.78
U	± 0.2	± 0.05	± 0.14	± .012	± 0.40	± 0.02	± 0.11	± 0.07

Symbol	Co / %	Cr / %	As / %	Se / %	Ti / %	Cu / %		
Conc.	<.007	<.005	.084	.017	.047	62.0		
U			± .048	± .010	± .012	± 0.3		

Grade: C36000

Alias: C36000

Symbol	Al / %	Cr / %	Fe / %	Co / %	Cu / %	Sn / %	Pb / %	
Ext.Min					60.0		2.50	
Ext.Max	0.20	.050	0.35	.050	63.0	0.20	3.70	