

Method: Light Elements | PP4

8/20/2024 8:38:43 AM

Name: 8-11% sample...

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Sb / %	Pb / %						
Conc.	8.39	91.6						
U	± 0.27	± 0.5						

Method: Light Elements | PP4

8/20/2024 8:38:08 AM

Name: 8-11% sample..

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Sb / %	Ni / %	Pb / %					
Conc.	8.33	.031	91.6					
U	± 0.26	± .022	± 0.5					

Method: Light Elements | PP4

8/20/2024 8:36:03 AM

Name: 8-11% sample.

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Sb / %	Ag / %	Pb / %					
Conc.	8.58	.066	91.3					
U	± 0.27	± .053	± 0.5					

Method: Light Elements | PP4

8/20/2024 8:35:23 AM

Name: 8-11% sample

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Sb / %	Pb / %						
Conc.	8.19	91.8						
U	± 0.26	± 0.5						