

Method: Light Elements | PP4

11/14/2023 4:46:07 PM

Name: Baut grade C eks M2

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %	Cr / %
Conc.	0.33	0.39	0.24	.009	13.8	1.20	.005	6.79
U	± 0.04	± 0.01	± 0.02	± .002	± 0.1	± 0.02	± .003	± 0.05

Symbol	V / %	Ga / %	Mo / %	Nb / %	S / %	Se / %	In / %	Al / %
Conc.	.021	.004	0.14	.003	0.16	.002	.005	76.9
U	± .007	± .002	± 0.01	± .001	± 0.01	± .001	± .003	± 5.7

Method: Light Elements | PP4

11/14/2023 4:45:13 PM

Name: Baut grade C eks M2

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Ti / %	Cr / %
Conc.	0.33	0.41	0.25	.009	14.3	1.15	.059	6.98
U	± 0.04	± 0.01	± 0.02	± .002	± 0.1	± 0.02	± .009	± 0.05

Symbol	V / %	Ga / %	Mo / %	Nb / %	S / %	Se / %	In / %	Al / %
Conc.	.022	.005	.074	.004	0.10	.003	.007	76.3
U	± .008	± .002	± .002	± .001	± 0.01	± .001	± .004	± 6.4