

Method: Light Elements | PP4

9/4/2024 2:52:47 PM

Name: sample kabel laut 3

Grade ID: Nihard4 (25% 4/0/1)

Grade Alias: Nihard Type 4

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %	V / %
Conc.	»2.91	1.06	0.20	10.6	0.25	5.53	0.59	.030
U	± 0.14	± 0.06	± 0.03	± 0.1	± 0.02	± 0.10	± 0.04	± .012

Symbol	Zn / %	Fe / %						
Conc.	0.15	78.7						
U	± 0.02	± 0.3						

Grade: Nihard4

Alias: Nihard Type 4

Symbol	Si / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Mo / %			
Ext.Min		7.00		4.90				
Ext.Max	2.00	11.0	2.00	7.00	1.50			