

Method: Light Elements | PP4

4/30/2024 4:41:07 PM

Name: plat RF-.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Al / %	Ag / %	Te / %	As / %	Se / %
Conc.	.075	26.3	42.3	0.66	.055	.090	1.46	.090
U	± .019	± 0.4	± 0.3	± 0.26	± .047	± .079	± 0.12	± .016

Symbol	Sb / %	Ge / %	Nb / %	Mo / %	Cu / %			
Conc.	0.22	.051	.023	.028	28.6			
U	± 0.09	± .015	± .015	± .012	± 0.2			

Method: Light Elements | PP4

4/30/2024 4:39:44 PM

Name: plat RF-

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Al / %	Ag / %	Te / %	As / %	Se / %
Conc.	.068	31.9	46.2	0.58	.080	.096	1.58	.063
U	± .019	± 0.4	± 0.3	± 0.25	± .050	± .088	± 0.12	± .017

Symbol	Sb / %	Au / %	Ge / %	Mo / %	Hg / %	Th / %	Cu / %	
Conc.	0.25	0.28	.027	.034	.044	.038	18.7	
U	± 0.10	± 0.08	± .016	± .013	± .039	± .028	± 0.2	