

Method: Light Elements | PP4

4/19/2024 2:37:42 PM

Name: Al RF bunga Ag.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %	Sn / %
Conc.	19.2	0.67	0.27	0.14	0.54	0.15	.077	0.11
U	± 0.2	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± .005	± 0.01

Symbol	Cr / %	Zr / %	Ag / %	Ga / %	Mo / %	P / %	S / %	Al / %
Conc.	.022	.004	0.74	.011	.001	0.50	.040	77.6
U	± .004	± .001	± 0.01	± .002	± .001	± 0.34	± .005	± 0.5

Method: Light Elements | PP4

4/19/2024 2:37:07 PM

Name: Al RF bunga Ag

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %	Sn / %
Conc.	21.2	0.57	0.28	0.13	0.50	0.11	.092	0.11
U	± 0.2	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± .005	± 0.01

Symbol	Ti / %	Cr / %	Co / %	Zr / %	Ag / %	Ga / %	Mo / %	S / %
Conc.	.024	.015	.011	.004	0.70	.009	.001	.051
U	± .004	± .004	± .005	± .001	± 0.01	± .002	± .001	± .005

Symbol	Al / %							
Conc.	76.2							
U	± 0.5							