

Method: Light Elements | PP4

3/6/2024 4:34:47 PM

Name: Cut Bend Dust TO220.

Grade ID: C51000 (32% 7/0/2)

Grade Alias: C51000

Duration of measurement: 12.0 s (2.0/10.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	P / %
Conc.	<.030	«3.05	<.046	0.57	<0.22	»0.17	0.56	0.13
U		± 0.14		± 0.03		± 0.02	± 0.09	± 0.03

Symbol	Co / %	Cr / %	Cu / %					
Conc.	<.007	<.005	95.5					
U			± 0.3					

Grade: C51000

Alias: C51000

Symbol	Al / %	P / %	Cr / %	Fe / %	Co / %	Cu / %	Zn / %	Sn / %
Ext.Min		.030				94.0		4.20
Ext.Max	0.20	0.35	.050	0.10	.050	96.0	0.30	5.80

Symbol	Pb / %							
Ext.Min								
Ext.Max	.050							