

Method: Light Elements | PP4

3/7/2024 3:41:40 PM

Name: bullion Cu kering

Grade ID: C11000 (22% 9/0/0)

Grade Alias: C11000

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	Co / %
Conc.	<.029	.038	<.039	<.006	<0.15	.030	0.23	<.006
U		± .033				± .015	± 0.07	

Symbol	Cr / %	As / %	Se / %	Cu / %				
Conc.	<.004	.009	.017	99.7				
U		± .009	± .010	± 0.3				

Grade: C11000

Alias: C11000

Symbol	Al / %	Cr / %	Fe / %	Co / %	Ni / %	Cu / %	Zn / %	Sn / %
Ext.Min						99.0		
Ext.Max	0.10	.050	.050	.050	.050	99.9	.010	.010

Symbol	Pb / %							
Ext.Min								
Ext.Max	.010							