

Method: Light Elements | PP4

3/7/2024 8:34:05 AM

Name: Cut Bend Dust IC Micon.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	P / %
Conc.	0.17	0.41	0.11	1.60	0.79	3.45	4.89	0.14
U	± 0.04	± 0.07	± 0.06	± 0.04	± 0.44	± 0.05	± 0.18	± 0.03

Symbol	As / %	Ti / %	Cu / %					
Conc.	.015	.092	88.3					
U	± .014	± .017	± 0.3					