

Method: Light Elements | PP4

11/14/2023 5:08:07 PM

Name: stainless ex module M2

Grade ID: SS-301 (9% 10/0/0)

Grade Alias: 301

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Co / %
Conc.	0.55	0.73	.030	<.023	16.6	0.33	6.20	.096
U	± 0.09	± 0.07	± .022		± 0.1	± 0.02	± 0.10	± .085

Symbol	Cu / %	Nb / %	Ti / %	V / %	Fe / %			
Conc.	0.25	<.006	<.017	.047	75.2			
U	± 0.03			± .012	± 0.3			

Grade: SS-301

Alias: 301

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					16.0		6.00	
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	2.00	8.00	0.75

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	0.75						