

Method: Light Elements | PP4

8/14/2024 11:33:41 AM

Name: sample pa ade..

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Zn / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	Se / %	Ti / %	Cu / %
Conc.	6.90	1.42	0.86	0.25	6.01	.021	.078	84.4
U	± 0.07	± 0.04	± 0.44	± 0.02	± 0.20	± .009	± .014	± 0.3

Method: Light Elements | PP4

8/14/2024 11:32:18 AM

Name: sample pa ade.

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Zn / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	Se / %	Ti / %	Cu / %
Conc.	8.08	1.17	0.48	0.39	4.18	.012	.095	85.5
U	± 0.08	± 0.04	± 0.45	± 0.03	± 0.18	± .009	± .016	± 0.3

Method: Light Elements | PP4

8/14/2024 11:31:36 AM

Name: sample pa ade

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.0 s (2.0/10.0)

Symbol	Zn / %	Ni / %	Al / %	Fe / %	Si / %	Se / %	Ti / %	Cu / %
Conc.	11.6	1.30	1.32	0.79	6.36	.023	0.15	78.5
U	± 0.1	± 0.04	± 0.45	± 0.03	± 0.21	± .011	± 0.02	± 0.3