

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 9:08:46 AM

Name: logam zn

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Ni / %	Si / %	Zn / %					
Conc.	.047	0.33	99.6					
U	± .010	± 0.08	± 0.3					

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 9:08:08 AM

Name: logam zn

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.0 s (2.0/10.0)

Symbol	Mg / %	Ni / %	Si / %	Zn / %				
Conc.	2.61	.013	0.26	97.1				
U	± 1.29	± .009	± 0.08	± 0.3				

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 9:06:03 AM

Name: logam zn

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Mg / %	Ni / %	Ti / %	Si / %	Nb / %	Pd / %	Te / %	Th / %
Conc.	1.19	.056	.039	0.46	.018	.030	.063	.066
U	± 1.11	± .009	± .011	± 0.09	± .013	± .030	± .054	± .037

Symbol	Zn / %							
Conc.	98.1							
U	± 0.3							

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 9:05:17 AM

Name: logam zn

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Mg / %	Ni / %	Si / %	V / %	Zn / %			
Conc.	1.37	.041	0.28	.012	98.3			
U	± 1.21	± .009	± 0.08	± .011	± 0.3			