

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 2:02:35 PM

Name: scrap plat 5

Grade ID: SS-304 (21% 10/0/0)

Grade Alias: 304

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	1.07	1.39	.036	<.020	18.1	0.22	7.96	0.46
U	± 0.10	± 0.08	± .021		± 0.2	± 0.02	± 0.11	± 0.04

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	Zn / %	Fe / %			
Conc.	<.006	<.018	.067	.020	70.7			
U			± .013	± .013	± 0.3			

Grade: SS-304

Alias: 304

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					18.0		8.00	
Ext.Max	1.00	.045	.030	.080	20.0	2.00	10.5	1.00

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	1.00						