

Method: Light Elements | PP4

12/5/2023 3:25:05 PM

Name: Al tebal modul besar

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

| Symbol | Si / % | Cu / % | Mn / % | Zn / % | Fe / % | Ni / % | Pb / % | Sn / % |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc.  | 17.3   | 1.43   | 0.17   | 1.03   | 0.74   | .061   | .069   | .016   |
| U      | ± 0.2  | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± .004 | ± .005 | ± .005 |

| Symbol | Ti / % | Cr / % | Co / % | Zr / % | Ag / % | Ga / % | P / %  | S / %  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Conc.  | .033   | .052   | .005   | .007   | .004   | .016   | 5.43   | .005   |
| U      | ± .005 | ± .005 | ± .005 | ± .002 | ± .004 | ± .002 | ± 0.48 | ± .004 |

| Symbol | Ge / % | Al / % |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Conc.  | .002   | 73.6   |  |  |  |  |  |  |
| U      | ± .002 | ± 0.4  |  |  |  |  |  |  |