

Method: Light Elements | PP4

12/14/2023 11:10:41 AM

Name: sample skun plastik. 14 12

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.0/10.1)

Symbol	Al / %	Si / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Fe / %	Co / %
Conc.	5.14	10.3	1.40	0.42	.019	0.14	7.11	.030
U	± 0.47	± 0.3	± 0.04	± 0.05	± .017	± 0.03	± 0.08	± .023

Symbol	Ni / %	Cu / %	Zn / %	Ru / %	Rh / %	Pd / %	Ag / %	Sn / %
Conc.	0.38	54.5	.032	0.15	0.30	0.14	0.14	.084
U	± 0.02	± 0.2	± .022	± 0.03	± 0.07	± 0.04	± 0.05	± .045

Symbol	Hf / %	Pb / %						
Conc.	5.93	13.7						
U	± 0.87	± 0.3						

Method: Light Elements | PP4

12/14/2023 11:09:00 AM

Name: sample skun plastik 14 12

Grade ID: No Match

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Pb / %	Si / %	Ag / %	Se / %	Cu / %			
Conc.	0.27	0.83	.059	.014	98.8			
U	± 0.07	± 0.10	± .037	± .010	± 0.3			