

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 2:05:09 PM

Name: scrap plat 6

Grade ID: 6061 (35% 6/1/1)

Grade Alias: 6061

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Mg / %	Zn / %	Fe / %	Ti / %	Cr / %
Conc.	1.07	«.003	.044	1.08	.018	0.29	.065	0.19
U	± 0.05	± .002	± .004	± 0.17	± .002	± 0.01	± .005	± 0.01

Symbol	Ga / %	S / %	Al / %					
Conc.	.015	.092	97.1					
U	± .002	± .005	± 0.5					

Grade: 6061

Alias: 6061

Symbol	Mg / %	Si / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Fe / %	Cu / %	Zn / %
Ext.Min	0.80	0.40		.040			0.15	
Ext.Max	1.20	0.80	0.15	0.35	0.15	0.70	0.40	0.25