

Method: Light Elements | PP4

2/28/2024 9:15:33 AM

Name: Monel 4

Grade ID: SS-304 (16% 9/1/0)

Grade Alias: 304

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.51	0.68	<.016	.033	18.2	0.12	7.90	0.14
U	± 0.08	± 0.07		± .020	± 0.2	± 0.01	± 0.11	± 0.03

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	W / %	Fe / %			
Conc.	.018	<.016	0.14	.042	72.2			
U	± .007		± 0.02	± .037	± 0.3			

Grade: SS-304

Alias: 304

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					18.0		8.00	
Ext.Max	1.00	.045	.030	.080	20.0	2.00	10.5	1.00

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	1.00						