

Method: Light Elements | PP4

1/24/2024 8:36:52 AM

Name: Al ex RF 2

Grade ID: 2018 (50% 7/0/1)

Grade Alias: 2018

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Mg / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %
Conc.	<0.11	4.04	<.002	0.71	0.14	.054	«.070	.019
U		± 0.02		± 0.15	± 0.01	± .004	± .005	± .005

Symbol	Sn / %	Cr / %	Co / %	Zr / %	Bi / %	Ga / %	Nb / %	P / %
Conc.	2.29	<.003	.003	.004	.011	.010	.003	7.17
U	± 0.03		± .003	± .001	± .004	± .002	± .002	± 0.66

Symbol	S / %	Sc / %	Ge / %	Se / %	Pd / %	In / %	Te / %	Al / %
Conc.	0.19	0.59	.003	.005	.004	.010	.017	84.7
U	± 0.01	± 0.04	± .002	± .002	± .004	± .007	± .015	± 5.7

Grade: 2018

Alias: 2018

Symbol	Mg / %	Si / %	Cr / %	Mn / %	Fe / %	Ni / %	Cu / %	Zn / %
Ext.Min	0.45					1.70	3.50	
Ext.Max	0.90	0.90	0.10	0.20	1.00	2.30	4.50	0.25