

Method: Light Elements | PP4

8/16/2024 1:36:38 PM

Name: sample turki 3.

Grade ID: C64200 (3% 9/0/0)

Grade Alias: C64200

Duration of measurement: 2.0 s (2.0/0.0)

Symbol	Zn / %	Sn / %	Pb / %	Ni / %	Fe / %	Mn / %	Co / %	Cr / %
Conc.	0.44	.059	<.034	.059	<.004	<.003	<.006	<.003
U	± 0.04	± .040		± .017				

Symbol	As / %	Ti / %	Cu / %					
Conc.	<.007	.040	99.4					
U		± .011	± 0.3					

Grade: C64200

Alias: C64200

Symbol	Cr / %	Mn / %	Fe / %	Co / %	Ni / %	Zn / %	As / %	Sn / %
Ext.Min								
Ext.Max	.050	0.10	0.30	.050	0.25	0.50	.090	0.20

Symbol	Pb / %							
Ext.Min								
Ext.Max	.050							