

Method: Light Elements | PP4

2/28/2024 9:08:09 AM

Name: Monel 2

Grade ID: SS-440C (9% 8/1/0)

Grade Alias: 440C

Duration of measurement: 10.4 s (0.3/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.42	0.40	<.017	<.011	15.5	<.015	.064	.061
U	± 0.08	± 0.16			± 0.3		± .047	± .042

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	As / %	Fe / %			
Conc.	<.014	<.047	.041	.039	83.5			
U			± .029	± .022	± 0.7			

Grade: SS-440C

Alias: 440C

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Nb / %
Ext.Min					16.0			
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	1.00	0.50	.080

Symbol	Mo / %							
Ext.Min								
Ext.Max	0.75							