

Method: Light Elements | PP4

1/4/2024 1:30:23 PM

Name: Batang RF 1

Grade ID: 6070 (33% 7/1/0)

Grade Alias: 6070

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Si / %	Cu / %	Mn / %	Mg / %	Zn / %	Fe / %	Ni / %	Pb / %
Conc.	1.26	0.50	0.66	0.38	0.11	0.47	.030	0.33
U	± 0.05	± 0.01	± 0.02	± 0.18	± 0.01	± 0.01	± .004	± 0.01

Symbol	Ti / %	Cr / %	Zr / %	Bi / %	Cd / %	Ga / %	S / %	Ge / %
Conc.	.051	0.10	.007	0.53	.006	.014	.052	.003
U	± .005	± 0.01	± .002	± 0.01	± .004	± .002	± .007	± .002

Symbol	Al / %							
Conc.	95.5							
U	± 0.5							

Grade: 6070

Alias: 6070

Symbol	Mg / %	Si / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Fe / %	Cu / %	Zn / %
Ext.Min	0.50	1.00			0.40		0.15	
Ext.Max	1.20	1.70	0.15	0.10	1.00	0.50	0.40	0.25