

Method: Light Elements | PP4

2/28/2024 9:09:52 AM

Name: Monel 3

Grade ID: SS-301 (19% 10/0/0)

Grade Alias: 301

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.84	1.14	.056	<.020	18.0	0.25	7.93	0.19
U	± 0.09	± 0.07	± .022		± 0.2	± 0.02	± 0.11	± 0.03

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	Fe / %				
Conc.	.014	<.018	.044	71.5				
U	± .007		± .012	± 0.3				

Grade: SS-301

Alias: 301

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					16.0		6.00	
Ext.Max	1.00	.040	.030	.080	18.0	2.00	8.00	0.75

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	0.75						