§ 12009

甲基纖維素

Methyl Cellulose

分子式：〔$C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_3)_y$〕$_n$　分子量：

Unsubstituted	162.14
Monosubstituted	176.17
Disubstituted	190.20
Trisubstituted	204.23
Low Polymer（n about 200）	40,000
High Polymer（n about 900）	180,000

1. 含　　量：甲氧基 26～33 %。
2. 外　　觀：白～類白色粉末或纖維狀物，無臭。
3. 透 明 度：本品 1 g 溶於約 70 ℃之水 100 mL，充分攪拌後一面振盪混合一面冷卻，然後放置冷處至生成均勻糊狀液後測定時，其透明度應較 0.01 N 硫酸液 4 mL，稀鹽酸 1 mL，乙醇 5 mL 加水使成 50 mL，再加氯化鋇試液 2 mL 充分振盪，放置 10 分鐘後溶液之透明度為高。
4. 氯 化 物：0.14 %以下（以 Cl 計）。
5. 硫 酸 鹽：0.024 %以下（以 SO_4 計）。
6. 　　砷：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
7. 重 金 屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
8. 羧甲基纖維素鈉：本品 1 g 加約 70 ℃之水 100 mL，充分攪拌後，一面振盪混合一面冷卻，然後放置於冷處至生成均勻糊狀液，取其 40 mL，一面振盪混合一面加熱，至沸騰後，即用保溫漏斗過濾，冷後取濾液 3 mL 加硫酸銅試液 1 mL 時，不得生成沉澱。
9. 澱　　粉：取 8. 羧甲基纖維素鈉項下冷後之濾液 10 mL 加碘試液 1 滴時，不得呈藍色。

10. 乾燥減重　：8 %以下（105 ℃，4 小時）。
11. 熾灼殘渣　：1 %以下（105 ℃，乾燥 4 小時後測定）。
12. 分　　類　：食品添加物第（十二）類。
13. 用　　途　：黏稠劑（糊料）。