§ 07066

羥丙基甲基纖維素

Hydroxypropyl Methylcellulose

（Propylene Glycol Ether of Methylcellulose）

1. 性　　狀：本品為甲基纖維素之丙二醇醚，其中羥丙基及甲基均以醚鍵結方式接於纖維素之無水葡萄糖環上。因甲氧基及羥丙氧基含量及組合之不同而有數種產品型態。本品為白～灰色之纖維狀粉末或顆粒，可溶於水及某些有機溶劑，其水溶液具表面活性，乾燥時可形成薄膜，加熱及冷卻時能進行膠溶體與膠凝體之互變。
2. 鑑　　別：A、取本品 1 g 加入 100 mL 水中，則吸水膨脹散開而形成澄清至乳白色之黏質溶液（依其固有黏度而定），可與大多數之電解質穩定共存。

   B、本品 1 g 加入 100 mL 沸水中，攪拌後呈泥漿狀，當冷卻至 20 ℃時，則溶解而形成澄清或乳白色之黏質溶液。

   C、取前項鑑別試驗 B 中所製備之溶液數毫升倒至玻璃板上，使其水分蒸發，則可呈具有維持性（self–sustaining）之薄膜。
3. 含　　量：羥丙氧基（$–OCH_2CHOHCH_3$）含量應為 3.0～12.0 %；甲氧基（$–OCH_3$）含量應為 19.0～30.0 %。
4. 粘　　度：粘度標示值為 100 centipoises 或以下之產品，取 2 g 溶解成 100 g 溶液時，其粘度應在標示值之 80～120 %之間；標示值大於 100 centipoises 者，上述溶液之黏度應在標示值之 75～140 %之間。
5. 砷　　：3 ppm 以下（以 As 計）。
6. 重 金 屬：10 ppm 以下（以 Pb 計）。
7. 乾燥減重：5 %以下（105 ℃，2 小時）。
8. 熾灼殘渣：粘度為 50 centipoises 或以上之產品，應為 1.5 %以下；粘

度為 50 centipoises 以下之產品，則應為 3.0 %以下。

9. 分　　類：食品添加物第（七）類；第（十二）類；第（十六）類。

10. 用　　途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑；粘稠劑（糊料）；乳化劑。