§ 07100

# 活化酸性白土
# Activated Acid Clay

**定　　義**：係以硫酸處理酸性白土而得，主要成分為水合矽酸鋁。

**外　　觀**：白色或灰色粉末或顆粒。

**鑑　　別**：取本品 1.0 g，與碳酸鈉 3.0 g 和硼酸 0.4 g 混合後，置於白金或鎳坩堝中，加熱至完全熔化。冷卻後，加入鹽酸至無氣泡產生，再加入鹽酸 10 mL，於水浴加熱下形成膠狀物質，冷卻後過濾，其濾液之鋁離子試驗呈陽性反應。

pH 值　：2.0 ~ 6.0

**純　　度**

水可溶物　：1.6%以下。

鉛　：40 mg/kg 以下。

砷　：3 mg/kg 以下。

熾灼減重　：35 %以下 (110˚C 乾燥 3 小時，再於 550˚C 熾灼 3 小時)

**分　　類**：食品添加物第（七）類。

**用　　途**：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。