§ 07046

滑石粉

Talc

1. 鑑　　別：本品 0.2 g 與無水碳酸鈉 0.9 g 及無水碳酸鉀 1.3 g 混合後，置於白金或鎳坩堝，加熱使完全溶化。冷卻後，以約 5 mL 之熱水洗入燒杯中，加入鹽酸，直至不再冒泡為止。再多加入 10 mL 鹽酸後，於水浴槽上使之蒸乾。冷卻後，加入水 20 mL，沸騰後過濾時有凝膠狀物質殘留，而濾液之鎂離子試驗呈陽性反應。
2. 外觀及性狀：白色～灰白色微細結晶性粉末，觸感滑膩，無臭、無味。不溶於水及鹼金屬氫氧化物溶液，但略溶於稀無機酸。
3. 水可溶物及液性：本品 10 g 加水 100 mL，在水浴槽上時時振搖，加熱 2 小時，並隨時補充蒸發之水量，冷後以裝有濾膜（孔徑：0.45 μm，直徑：47 ㎜）之濾器抽氣過濾，濾液混濁時以同一濾器重複過濾，以水洗滌容器及濾膜上之殘渣，洗液與濾液合併，加水使成 100 mL，此濾液之 pH 值應為 6.0～8.0。又取此濾液 50 mL 蒸發乾涸，殘渣於 105 ℃乾燥 2 小時，其量應在 10 mg 以下（0.2 ％以下）。
4. 鹽酸可溶物：2.5 ％以下（以 SO_4 計）。
5. 砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
6. 重 金 屬：40 ppm 以下（以 Pb 計）。
7. 鉛　　：10 ppm 以下。
8. 游 離 鹼：1 ％以下（以 NaOH 計）。
9. 可萃出氟量：0.002 ％以下。
10. 水溶性鐵鹽：取「3.水可溶物及液性」項下之濾液 20 mL，以鹽酸使成弱酸性後加新配製之亞鐵氰化鉀試液（亞鐵氰化鉀 1 g 加水至 10 mL）1 滴時，不得呈藍色。
11. 可溶性鹽類：0.2 ％以下。

12. 乾 燥 減 重 ：0.5 %下（105 ℃，1 小時）。
13. 熾 灼 減 重 ：6.0 %下（550 ℃，至恆重）。
14. 分 類 ：食品添加物第（七）類。
15. 用 途 ：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。