§ 17009

蟲膠

Shellac

別　　名：INS No. 904

1. 性　　狀：蟲膠是由紫膠介殼蟲 [*Laccifer* (*Tachardia*) lacca Kerr (Fam. *Coccidae*)]分泌的樹脂狀蟲漆所得之聚脂狀樹脂。漂白蟲膠是將蟲漆溶解在碳酸鈉水溶液中，之後利用次氯酸鈉漂白，利用稀硫酸溶液沉澱，之後乾燥。無臘漂白蟲膠需再經過過濾的步驟以濾除蠟質。
2. 外　　觀：漂白蟲膠：灰白至棕褐色，非結晶型粒狀樹脂；無蠟漂白蟲膠：淡黃色，非結晶型粒狀樹脂。
3. 呈色反應：本品 50 mg 加數滴鉬酸銨硫酸溶液（1 g 鉬酸銨溶解於 3 mL 的硫酸中），會有綠色生成。之後將當溶液以 6 N 的氫氧化銨中和後，顏色變為淡紫色。
4. 溶 解 度：不溶於水，溶於酒精（但溶解速率非常緩慢），微量溶於丙酮和乙醚。
5. 酸　　價：60～89 之間。
6. 乾燥減重：6.0 %以下（40 ℃乾燥 4 小時後，室溫放置在矽膠上 15 小時）。
7. 松　　香：本品 2 g 溶於 10 mL 的無水酒精，緩慢加入 50 mL 的己烷溶劑，並搖動。轉換至分液漏斗，以 50 mL 的水洗 2 次，去除洗液，過濾溶劑層後，將其蒸發至乾。之後將殘餘物加入 2 mL 液化酚及亞甲基氯的混合液（1 體積的液化酚和 2 體積的亞甲基氯），攪拌並將部分混合溶液移至一孔狀的呈色反應盤。將 1 體積的溴和 4 體積的亞甲基氯混合液加入鄰近的一個孔中，以玻璃覆蓋兩邊孔洞。在含有樣品殘留物之液體內或其上方不會有紫色或深靛藍色產生。
8. 蠟　　質：漂白蟲膠：5.5 %以下；無蠟漂白蟲膠：0.2 %以下。
9. 鉛　　：2 mg/kg 以下。

10. 分　　類　：食品添加物第（十七）類。
11. 用　　途　：其他。