§ 07069

酸性白土
Acid Clay

定　　義：將黏土(例如：蒙脫石黏土、膨潤土等)純化而得，主要成分為水合矽酸鋁。

外　　觀：灰白色至黃褐色粉末或顆粒。

鑑　　別：(1)取本品 1.0 g，與碳酸鈉 3.0 g 和硼酸 0.4 g 混合後，置於白金或鎳坩堝中，加熱至完全熔化。冷卻後，加入鹽酸至無氣泡產生，再加入鹽酸 10 mL，於水浴加熱下形成膠狀物質，冷卻後過濾，其濾液之鋁離子試驗呈陽性反應。

(2)取本品 2.0 g 置於 100 mL 量筒中，加水 100 mL，靜置 24 小時，所形成沉澱物不超過 15 mL。

pH 值：4.0 ~ 10.0

純　　度

水可溶物：0.5%以下。

鉛：40 mg/kg 以下。

砷：3 mg/kg 以下。

熾灼減重：35 %以下 (110˚C 乾燥 3 小時，再於 550˚C 熾灼 3 小時) 。

分　　類：食品添加物第（七）類。

用　　途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。