§ 09038

矽酸鋁鉀珠光色素

Potassium aluminum silicate-based pearlescent pigments

別　　名：Mica-based pearlescent pigments

1. 性　　狀：矽酸鋁鉀珠光色素係指雲母與鈦鹽於高溫下反應，於雲母上產生二氧化鈦而得。可藉由不同粒徑大小及與二氧化鈦之組合，產生不同之珠光色彩。
2. 二氧化鈦含量：10~65 % (重量百分比)。
3. 矽酸鋁鉀含量：35~90 % (重量百分比)。
4. 粒　　徑：3~82μm。
5. 乾 燥 減 重：0.5 %以下 (105℃，2 小時)。
6. pH：4-11。
7. 銻：3 mg/kg 以下。
8. 鋅：25 mg/kg 以下。
9. 鋇：25 mg/kg 以下。
10. 鉻：100 mg/kg 以下。
11. 銅：25 mg/kg 以下。
12. 鎳：50 mg/kg 以下。
13. 砷：3 mg/kg 以下。
14. 汞：1 mg/kg 以下。
15. 鎘：1 mg/kg 以下。
16. 鉛：4 mg/kg 以下。
17. 分　　類：食品添加物第（九）類。
18. 用　　途：著色劑。